



MAXPATCH[®]

ASPHALT

AGLOMERADO ASFÁLTICO EMBALADO A FRIO



DESCRIÇÃO

O **MAXPATCH[®] ASPHALT** é um aglomerado asfáltico embalado a frio, fornecido pronto a usar, ideal para a reparação de buracos, zonas de estacionamento, valas para serviço de gás, electricidade, etc.

APLICAÇÕES

- Construção rápida e económica de planos inclinados nos rebordos de passeios, para adequação urbanística às pessoas com deficiência ou acessos a garagens.
- Colocação ou ajuste de tampas e grades nos passeios.

- Preenchimento de buracos e fecho de pequenas valas nos passeios.
- Execução de bandas sonoras para o controlo de tráfego.
- Realização de pequenas lombas nos passeios.
- Preenchimento de valas abertas pelos serviços de saneamento, electricidade, etc.

VANTAGENS

- Aplica-se na superfície a cobrir sem necessidade de tratamentos nem antes nem depois da sua aplicação.
- Rapidez e limpeza na aplicação.
- Endurece em minutos, dependendo da espessura da camada aplicada e da temperatura ambiente.
- Interrupção do tráfego somente na parte do passeio que esteja em reparação, com restabelecimento imediato do tráfego automóvel após o processo de compactação.
- Rapidez de actuação do serviço de manutenção, dado não necessitar de um camião para o transporte do aglomerado.
- Um único operário realiza a reparação com facilidade e baixo custo.
- Aplicação a frio, o que se traduz em limpeza e isenção de odores.
- Não há perdas de material, já que o sobranço pode voltar a ser utilizado.
- Uma vez endurecido, mantém no seu interior uma flexibilidade que evita que fissure ou quebre com o passar do tempo.
- Granulometria estudada e comprovada com uma rugosidade suficiente para evitar deslizamentos perigosos para o tráfego.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície

A superfície deve estar perfeitamente limpa e sem nenhum tipo de elementos soltos. Não deve haver a presença de charcos, mas o suporte pode estar ligeiramente húmido. O perímetro do buraco deve ser preparado previamente recortando verticalmente as margens.

Preparação da mistura

O **MAXPATCH® ASPHALT** é fornecido pronto a usar e não requer nenhum tipo de mistura prévia.

Aplicação

Deve ser vertida a quantidade suficiente de **MAXPATCH® ASPHALT** para colmatar a superfície e as margens. Compactar depois com pá, pisão ou roda de veículo, até que esteja firme. O preenchimento pode realizar-se numa única fase, sem a necessidade de aplicar em várias camadas sucessivas.

Cura

Inicia a presa em contacto com o ar, completando o seu endurecimento num espaço curto de tempo.

CONSUMO

O consumo de **MAXPATCH® ASPHALT** expressa-se em 1 m²/bidão para uma camada de 1,5 cm de espessura, ou seja 17 kg/m² · cm de espessura

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico.

APRESENTAÇÃO

O **MAXPATCH® ASPHALT** apresenta-se em bidão de plástico de 25 kg.

CONSERVAÇÃO

Doze meses nas suas embalagens originais, em local seco e coberto, protegido da humidade e da geada.

SEGURANÇA E HIGIENE

Utilizar luvas de borracha e óculos de protecção durante a mistura e aplicação. Os salpicos nos olhos e pele devem ser enxaguados com água limpa abundante sem esfregar. Em caso de irritação permanente consultar o médico.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **MAXPATCH® ASPHALT**.

A eliminação do produto e da sua

embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é responsabilidade do consumidor final do produto.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto	
Natureza do inerte	Porfiróide
Granulometria, (mm)	3 – 8
Densidade compactada, (g/cm ³)	1,7

GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento consulte o nosso Departamento Técnico. Esta versão de Ficha substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com



nº ESPMDD001812