



# MAXCLEAR®-D

## PROTECTOR HIDRÓFUGO TRANSPARENTE DE SILICONES DE BASE AQUOSA PARA FACHADAS DE PEDRA CALCÁRIA E DERIVADOS

### DESCRIÇÃO

**MAXCLEAR®-D** é um repelente à água de silicone de base aquosa, transparente e sem brilho, especialmente formulado para usar em substratos de pedra calcária ou derivados deste carbonato, e sobre suportes de gesso e argila. Apresenta-se em forma líquida, pronto a usar e aplica-se com brocha ou pistola de baixa pressão.

### APLICAÇÕES

- Protecção invisível repelente à água da pedra calcária e derivados.
- Impregnação de suportes de gesso ou similares.
- Protecção de peças de argila cozida, tais como telhas, ladrilhos, etc.
- Protecção e hidrofugação de betão e argamassa de cimento.

### VANTAGENS

- Reduz a absorção de água.
- Permite que o suporte transpire.
- Só precisa de uma demão de aplicação.
- Resistente à formação de sais superficiais.
- Protege o suporte dos danos do gelo.
- Reduz os custos de manutenção de fachadas.
- Não é agressivo para o meio ambiente por ser de base aquosa.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

#### Preparação do suporte

A superfície a tratar deve encontrar-se livre de sujidade, pó, gorduras, eflorescências e totalmente seca. As fendas, juntas ou defeitos da argamassa devem ser reparadas com **MAXREST®** (Ficha Técnica nº 02) para fendas e com **MAXJOINT®** (Ficha Técnica nº 09) para as juntas do ladrilho.

#### Aplicação

Empapar com **MAXCLEAR®-D** trabalhando de baixo para cima com brocha ou pistola a baixa pressão, numa só demão e ordenadamente, já que por ser invisível podem ficar zonas sem aplicar. 4 horas após a aplicação, **MAXCLEAR®-D** repele a água.

#### Condições de aplicação

Evitar aplicações quando se prevê chuva nas quatro horas seguintes à aplicação. Não devem realizar-se aplicações abaixo de 5 °C.

#### Limpeza de ferramentas

A brocha ou pistola deve ser limpa com água imediatamente logo após a sua utilização. Proteger a vegetação adjacente e elementos que possam ver-se afectados por salpicos.

### CONSUMO

O consumo aproximado de **MAXCLEAR®-D** é 0,17 – 0,40 l/m<sup>2</sup>. O consumo varia dependendo da porosidade e absorção da superfície a tratar, assim como do método de aplicação. Recomenda-se a realização de um ensaio in-situ para determinar o consumo exacto.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico.

## APRESENTAÇÃO

**MAXCLEAR®-D** é fornecido em garrafas plásticas de 5 e 20 litros.

## CONSERVAÇÃO

Doze meses na sua embalagem original fechada, num local seco e coberto, protegido da humidade e da geada, com temperaturas superiores a 5 °C.

## SEGURANÇA E HIGIENE

**MAXCLEAR®-D** é um material alcalino e como tal devem seguir-se todas as precauções para a sua manipulação. Utilizar luvas e óculos protectores durante a aplicação. Salpicos na pele devem lavar-se imediatamente com água. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água abundante sem esfregar. Se a irritação persistir consultar o médico. Evitar a inalação.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **MAXCLEAR®-D**.

A eliminação do produto e sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

## DADOS TÉCNICOS

Características do produto líquido		
Aparência	Líquido transparente	
Densidade, (g/cm³)	1,05	
Ponto de inflamação	Não inflamável	
Características do produto curado		
Especificação SS-W-00110 para hidrofugantes	Cumpre todos os requisitos.	
- Repulsão à água	0,52 %	Cumpre
- Repulsão à água depois de envelhecimento	0,53 %	Cumpre
- Transpiração	50,3 %	Cumpre
- Eflorescências	Nenhuma	Cumpre

## GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento, consultar o nosso Departamento Técnico. Esta versão substitui a anterior.



### DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas  
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)  
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13  
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

ISO 9001



ISO 14001



nº ESPMDD001812