



MAXCLEAR® TOP

PROTECTOR TRANSPARENTE HIDRÓFUGO, ESPECIAL PARA ARGAMASSAS MONOCAMADA

DESCRIÇÃO

MAXCLEAR® TOP é um protector transparente hidrófugo de base aquosa, especialmente desenvolvido para a aplicação sobre argamassas monocamada recentes para prevenir o aparecimento de cais.

APLICAÇÕES

- Protecção de fachadas realizadas com argamassa monocamada, raspado, talochado e pedra, tanto recentes como antigas.
- Protecção de fachadas de ladrilho, bloco de betão, rebocos.

VANTAGENS

- Pode aplicar-se sobre uma monocamada recente sem necessidade de esperar até que esteja completamente presa.
- Impede a formação de sais nas argamassas monocamada recém aplicadas.
- Não altera o aspecto do suporte.
- Reduz a absorção de água na fachada, protegendo-a face à geada.
- Permite a passagem do vapor de água.
- Prolonga a vida da fachada, tornando-a auto-lavável com a chuva.
- Proporciona uma poupança em meios auxiliares, em novas aplicações e na manutenção posterior da fachada.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa de pó e restos soltos. É recomendável escovar bem a superfície para eliminar as partículas soltas.

Preparação da mistura

O produto vem pronto a usar, não requerendo diluição ou mistura. É conveniente agitá-lo um pouco antes de aplicar.

Aplicação

Para aplicações sobre monocamadas recentes, a aplicação deve fazer-se de 24 a 48 horas após a aplicação em duas demãos sucessivas, a segunda quando estiver a secar a primeira, o que dependerá das condições climáticas.

Sobre monocamadas existentes, rebocos, ladrilho ou bloco, recomenda-se humedecer ligeiramente o suporte e quando este começar a secar, fazer a aplicação das duas demãos como se indica no parágrafo anterior.

A aplicação pode fazer-se de cima para baixo, utilizando brocha, rolo ou pistola, até à saturação do suporte, em especial na primeira demão.

Condições de aplicação

Evitar aplicações quando se prevê chuva nas quatro horas seguintes à aplicação. Não devem realizar-se aplicações com temperaturas abaixo de 5 °C.

CONSUMO

MAXCLEAR® TOP tem um consumo aproximado de 0,25 a 1 l/m² conforme a porosidade. O consumo variará dependendo da porosidade e absorção da superfície a tratar, assim como do método de aplicação. Recomenda-se a realização de um ensaio in-situ para determinar o consumo exacto.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

É muito recomendável a realização de um ensaio em obra para avaliar os resultados, antes da aplicação definitiva, especialmente quando esta se realize sobre monocamadas existentes, rebocos ou outros suportes.

APRESENTAÇÃO

MAXCLEAR® TOP apresenta-se em garrafas de 20 litros.

CONSERVAÇÃO

Doze meses em bidão, na sua embalagem original fechada, em local seco, coberto e protegido da geada.

SEGURANÇA E HIGIENE

MAXCLEAR® TOP não é tóxico, mas é abrasivo. Ao colocar em obra deve usar-se luvas de borracha e óculos de segurança. Os salpicos nos olhos devem enxaguar-se com abundante água limpa sem esfregar. Consultar o médico se a irritação permanecer.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **MAXCLEAR® TOP**.

A eliminação do produto e sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto líquido	
Aspecto	Líquido leitoso
Densidade (g/cm ³)	0,99
Viscosidade Copo Ford nº 4 (s)	12
pH	7

GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento, consultar o nosso Departamento Técnico. Esta versão substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

