



CONCRESEAL[®] -3

ARGAMASSA PARA REPARAÇÃO E NIVELAMENTO DE REBOCOS E BETÕES EM CAMADAS ATÉ 3 mm

DESCRIÇÃO

CONCRESEAL[®]-3 é uma argamassa monocomponente especialmente desenvolvida para a reparação e nivelamento, em camadas muito finas (espessuras até 3 mm), de betões e rebocos.

APLICAÇÕES

- Reparação e nivelamento das superfícies deterioradas de betões arquitectónicos expostos, rebocos, elementos pré-fabricados, preenchimento de vazios, etc.

VANTAGENS

- Boa aderência sobre todos os suportes cimentícios.
- Acabamento final similar ao betão original.
- Boa tixotropia.
- Inodoro e não tóxico.
- Resistente à água e às intempéries.
- Só precisa de água para a sua amassadura.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação do suporte

O suporte a revestir deverá estar limpo, sem pó, pinturas, eflorescências, agentes descofrantes ou de cura superficiais. Humedecer abundantemente a superfície a tratar sem formar charcos.

Preparação da mistura

O **CONCRESEAL[®] - 3** deverá ser amassado numa proporção de 6 a 7 litros de água por

cada 25 kg, de argamassa, dependendo das condições ambientais.

Num recipiente verter a água limpa e fresca, adicionando de seguida o **CONCRESEAL[®] - 3** gradualmente e misturar até formar uma pasta densa, sob a forma de argamassa semi-seca, homogénea e sem grumos. Deixar repousar durante dois a três minutos e bater a mistura novamente.

Aplicação

Aplicar **CONCRESEAL[®] - 3** com palustra ou brocha.

Condições de aplicação

Não aplicar sobre superfícies geladas, nem quando se prevejam temperaturas inferiores a 5°C durante as 12 horas seguintes à aplicação.

Limpeza de ferramentas

As ferramentas e utensílios podem ser limpos com água antes da presa de **CONCRESEAL[®] - 3**. Uma vez endurecido só pode ser eliminado com meios mecânicos.

CONSUMO

O consumo aproximado é de 1,5 kg/m² por mm de espessura. O consumo pode variar dependendo das condições e irregularidades do suporte, assim como do método de aplicação. Recomenda-se a realização de um ensaio in-situ para determinar o seu consumo exacto.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Amassar a quantidade de **CONCRESEAL® -3** que possa aplicar em 40 minutos.
- Nunca utilizar restos de amassaduras prévias para uma nova massa.
- Para uma melhor cura recomenda-se que a superfície seja pulverizada com água nas duas horas seguintes à aplicação do **CONCRESEAL® -3**.

APRESENTAÇÃO

O **CONCRESEAL® -3** apresenta-se em sacos de 25 kg. Disponível em cinzento e branco.

CONSERVAÇÃO

Doze meses na sua embalagem original fechada, em lugar seco e coberto, protegido da geada.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto	
Granulometria máxima (mm)	0,3
Condições de aplicação e cura	
Água de amassadura (% peso s/ prod)	26 ± 2
Tixotropia	Boa
Vida da mistura a 20 °C, (min)	40 – 45
Presa (horas, 20 °C)	
Início	1 – 2
Final	3 – 4
Características do produto curado	
Resistências à Flexotracção (kg/cm²)	
7 dias	30
28 dias	70
Resistências à Compressão (kg/cm²)	
7 dias	90
28 dias	200
Densidade da argamassa presa (28 dias, g/cm³)	1,7
Consumo / Espessuras	
Consumo aproximado (kg / m² · mm)	1,5
Espessura de aplicação (mm)	1 - 3

SEGURANÇA E HIGIENE

O **CONCRESEAL® -3** não é tóxico, mas é um composto abrasivo. Portanto, ao amassar e aplicar em obra devem utilizar-se luvas de borracha.

Os salpicos nos olhos devem ser enxaguados com água limpa abundante sem esfregar. Consultar o médico se a irritação persistir.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **CONCRESEAL® -3**.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é responsabilidade do consumidor final do produto.

GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento consulte o nosso Departamento Técnico. Esta versão de Ficha substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

